



## 检测报告

报告编号: SHF20080257-02AR1

日期: 2020年09月11日

第1页, 共4页

委托单位: 黄山市洁惠日用品有限公司

地址: 安徽省黄山市歙县经济开发区杨光路1号

### 样品信息:

样品名称 : PP 塑盖  
商标 : /  
样品型号/规格 : 97PP 盖  
等级 : /  
加工批号/日期 : 2020-8-1  
标称执行标准 : GB 18006.1-2009  
样品数量 : 1 包  
样品状态 : 固态, 包装完好  
标称生产企业 : 黄山市洁惠日用品有限公司  
标称生产企业地址 : 歙县经济开发区杨光路1号

以上样品及信息由客户提供及确认。ICAS 不负责样品的真伪性, 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性责任。

样品编号 : F20080257-02  
样品接收日期 : 2020-08-12  
样品检测日期 : 2020-08-12 至 2020-09-09

### 检测内容:

检测项目 : 请参见下页  
判定依据 : GB 18006.1-2009  
检测结论 : 请参见下页

编制

任文杰

(任文杰)

审核

程文雅

(程文雅)

杨仁琪

(授权签字人: 杨仁琪)





# 检测报告

报告编号: SHF20080257-02AR1

日期: 2020年09月11日

第2页, 共4页

## 检测结果:

| 检测项目                                | 检测方法                | 单位                 | 检测结果                      | 检出限 | 技术要求                      | 单项判定 |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|-----|---------------------------|------|
| 感官                                  | GB 4806.7-2016      | /                  | 色泽正常, 无异臭、不洁物等            | /   | 色泽正常, 无异臭、不洁物等            | 符合   |
| 浸泡液                                 | GB 4806.7-2016      | /                  | 迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变 | /   | 迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变 | 符合   |
| 总迁移量 (10%乙醇 (体积分数), 70℃, 2h)        | GB 31604.8-2016     | mg/dm <sup>2</sup> | 1.0                       | /   | ≤10                       | 符合   |
| 总迁移量 (4%乙酸 (体积分数), 70℃, 2h)         | GB 31604.8-2016     | mg/dm <sup>2</sup> | <1.0                      | /   | ≤10                       | 符合   |
| 总迁移量 (异辛烷, 70℃, 2h)                 | GB 31604.8-2016     | mg/dm <sup>2</sup> | <1.0                      | /   | ≤10                       | 符合   |
| 重金属 (以 Pb 计) (4%乙酸 (体积分数), 60℃, 2h) | GB 31604.9-2016 第一法 | mg/kg              | <1                        | /   | ≤1                        | 符合   |
| 高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)                | GB 31604.2-2016     | mg/kg              | 4.4                       | /   | ≤10                       | 符合   |
| 脱色试验                                | GB 31604.7-2016     | /                  | 阴性                        | /   | 阴性                        | 符合   |

## 备注:

1. 未检出表示小于方法检出限。
2. 此报告代替之前 2020 年 09 月 09 日发出的报告 SHF20080257-02A, 特此宣布报告 SHF20080257-02A 作废。



# 检测报告

报告编号: SHF20080257-02AR1

日期: 2020年09月11日

第3页, 共4页

## 1. 感官

### 1.1. 异臭

| 检测项目 | 检测结果 | 限量    | 单项判定 | 方法依据              |
|------|------|-------|------|-------------------|
| 异臭   | 无异臭  | 不得有异臭 | 合格   | GB/T 18006.1-2009 |

### 1.2. 外观

| 检测项目 | 检测结果 | 限量     | 单项判定 | 方法依据              |
|------|------|--------|------|-------------------|
| 外观   | 符合   | 正常色泽   | 合格   | GB/T 18006.1-2009 |
|      | 符合   | 见备注(1) | 合格   | GB/T 18006.1-2009 |
|      | 符合   | 见备注(2) | 合格   | GB/T 18006.1-2009 |
|      | 符合   | 见备注(3) | 合格   | GB/T 18006.1-2009 |
|      | /    | 见备注(4) | /    | /                 |
|      | /    | 见备注(5) | /    | /                 |
|      | 符合   | 见备注(6) | 合格   | GB/T 18006.1-2009 |

备注:

- (1) 不能有裂缝口及填装缺陷。
- (2) 表面无油污、尘土、霉变及其他异物。
- (3) 表面平整洁净、质地均匀, 无划痕, 无皱折, 无剥离, 无破裂, 无穿孔。
- (4) 有颜色的餐饮具不能有明显的变色、褪色、颜色深浅不匀(有装饰要求除外)、污点等。
- (5) 餐饮具表面如有涂装, 涂装面应无流挂、起皮、裂开、起泡等。
- (6) 不能有明显异物、起泡、极型缺陷、毛刺、膨胀及其他缺陷。





# 检测报告

报告编号: SHF20080257-02AR1

日期: 2020年09月11日

第4页, 共4页

## 1.3. 结构

| 检测项目 | 检测结果 | 限量       | 单项判定 | 方法依据              |
|------|------|----------|------|-------------------|
|      | 符合   | 边缘光滑、规整。 | 合格   | GB/T 18006.1-2009 |
| 结构   | /    | 见备注(1)   | /    | /                 |
|      | /    | 见备注(2)   | /    | /                 |
|      | /    | 见备注(3)   | /    | /                 |

备注:

- (1) 对带盖的产品, 其盖合应方便平整, 且容器与盖应匹配。
- (2) 对反弹性盖的产品, 其盖应可别扣。
- (3) 对具有容器功能的一次性餐具, 应能放置稳定。


## 2 使用性能<sup>#s</sup>

| 检测项目 | 检测结果 | 限量     | 单项判定 | 方法依据              |
|------|------|--------|------|-------------------|
| 跌落性能 | 符合   | 见备注(1) | 合格   | GB/T 18006.1-2009 |

备注:

- (1) 三个试样均不得有任何裂损。

## 样品照片



\*\*\*报告结束\*\*\*